

# AURO



## LACKFÄRG BLANK 516

Lackfärg för målning inomhus och utomhus.

Lackfärg framställd av växtbaserat bindemedel för målning inomhus och utomhus. Färgen är vattenspädbar och innehåller inga lösningsmedel eller biocider. Kan brytas i över 800 kulörer.

### SÅ HÄR MÅLAR DU

#### Underarbete på obehandlade träytor

Fukta träytan lätt med en trasa och låt torka. Slipa ner fiberresningen på träytan med ett finkornigt slippapper (korn 180-320) längs träets fiberriktning. Borsta av slipdammet noggrant.

#### Grundbehandling

Ämnesrika träslag som ek, kastanj och tryckbehandlat trä bör behandlas med Lackfärg Grund 510 för att förhindra flammighet och förlängd torktid. Kådriska kvistar ska behandlas med schellack för att spärra genomblödning. Metall som kan rosta ska rostskyddas med tex järnmönja. Applicera Lackfärg 516. Går att blanda med 5 % vatten för sugande underlag.

#### Slutbehandling

För inomhus applicera en strykning alternativt två. För utomhus applicera minst två strykningar.

#### Applicering

Rör om färgen ordentligt från botten. Slipa bort fiberresning och damm mellan strykningarna med ett fint slippapper (korn 180-320). Applicera färgen med tät syntetpensel. Måla vått i vått. Arbeta utan avbrott i snabb följd, pausa enbart vid naturliga brytpunkter som hörn och kanter. Behandla målade ytor försiktigt den första tiden, full hårdhet uppnås först efter ca 1 dygn.

#### UNDERLAG

Trä, träbaserade skivmaterial och metall.

- Underlaget ska vara torrt, rent, kemiskt neutralt och fettfritt.
- Relativ fukthalt i trä bör ej överstiga 12-15%.

- Prova alltid produktens lämplighet och överensstämmelse med det befintliga underlaget före ytbehandling.
- Ej lämplig till golv, ytor i kontakt med jord eller ytor kontinuerligt utsatta för tung belastning och vatten.

#### VERKTYG

Använd pensel med syntet- eller blandborst eller lackfärgsroller. Kan även sprutmålas.

#### TORKTID

Dammtorr efter ca 2 tim. Övermålningsbar efter ca 6 tim. Genomhärdad efter ca 24 timmar. Använd nymålade ytor med försiktighet första tiden innan färgen härdat ordentligt. Sörj för god ventilation vilket även vädrar ut inslag av doft. Torktiden påverkas av yttre förhållanden som temperatur, luftfuktighet och syretillgång. Angivna torktider gäller för normala förhållanden; 23°C, 50% relativ luftfuktighet. Temperatur minst 10°C, max 30°C. Relativ luftfuktighet max 85%

#### SPÄDNING

Lackfärg 516 är färdig att användas utan spädning. Kan spädas med max 5% vatten på sugande underlag.

#### ÅTGÅNG

Täcker ca 12 m<sup>2</sup> per liter. Åtgången kan variera beroende på träslag, ytstruktur och applikationsmetod.

375 ml ca 5 m<sup>2</sup>  
750 ml ca 10 m<sup>2</sup>  
2,5 lit ca 31 m<sup>2</sup>  
10 lit ca 125 m<sup>2</sup>

## INNEHÅLL

### Lackfärg Blank 516

Vatten, Decovery®, mineraliska pigment, cellulosa, tensider från raps- och ricinolja, silikater, flytande ammoniak, benzyloisothiazolinon och natriumpyrition.

### Lackfärg Vit Blank 516

Vatten, Decovery®, titandioxid, cellulosa, tensider från raps- och ricinolja, silikater, flytande ammoniak, benzyloisothiazolinon och natriumpyrition.

## FÄRGTON OCH KULÖRBRYTNING

Lackfärg 516 kan brytas i ca 800 kulörer. Blanda olika brytningar/burkar då vissa nyansskillnader kan förekomma. Glanstal blank: ca 60  
Glanstalet kan variera beroende på kulör.

## VERKTYGSRENGÖRING

Stryk ut färgen ordentligt ur penseln och tvätta noggrant med vatten. Kraftigt vidhäftande produktrester kan avlägsnas med blötläggning i såpalösning och noggrann sköljning med vatten.

## OBSERVERA

Auros produkter är främst framställda av naturliga råvaror men även naturprodukter kan orsaka allergiska reaktioner. Följ normala skyddsåtgärder vid målningsarbeten och sörj för god luftventilation. Variationer i olika tillverkningssatser kan förekomma. Testa alltid produkten på en mindre yta för att säkerställa dess lämplighet. Använd inte färg som luktar dåligt eller är möjlig. Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

## UNDERHÅLLNING & RENGÖRING

Rengör målade ytor med ljummet vatten. Använd ej starka rengöringsmedel som starka tvällösningar eller skurande rengöringsmedel.

## FÖRVARING

Lagras svalt, frostfritt, tillslutet i originalförpackningen och oåtkomligt för barn. Lagerstabil (18 C) minst 24 månader i väl tillsluten originalförpackning.

## AVFALLSHANTERING

Överbliven färg lämnas till miljöstation. Tomma behållare lämnas för återvinning.

## MÄRKNING & TESTER

Testad enligt DIN EN 71 Del 3, leksakssäkerhet  
Testad enligt DIN 53160, saliv- och svettbeständighet  
Testad enligt EN 13300 Nötning: klass 1

<b>PRODUKTYP</b>	Lackfärg	<b>APPLICERINGSSTEMPERATUR</b>	Minst 10°C, max 30°C
<b>ANVÄNDNINGSSOMRÅDE</b>	Inomhus och utomhus	<b>FÖRPACKNINGSTORLEK</b>	375 ml, 750 ml, 2,5 lit, 10lit
<b>UNDERLAG</b>	Trä, skivmaterial av trä och metall	<b>FÖRVARING</b>	Frostfritt
<b>BINDEMEDEL</b>	Decovery®	<b>LAGRING</b>	24 månader
<b>LÖSNINGSMEDEL</b>	-	<b>AVFALLSHANTERING</b>	Flytande rester: EWC 080112. EAK-beteckning: Färg
<b>SPÄDNING</b>	Vatten, max 5%	<b>FÖRPACKNINGSMATERIAL</b>	Plåt
<b>KULÖRBRYTNING</b>	ca 800 kulörer	<b>DENSITET</b>	ca 1,02-1,30 g/cm³
<b>VERKTYG</b>	Pensel, roller eller spruta	<b>EU-VOC-GRÄNSVÄRDEN</b>	2004/42/EC II A (dWb): 130 g/l (2010)
<b>RENGÖRING AV VERKTYG</b>	Vatten / Linsåpa (art 412-131)	<b>PRODUKT-VOC</b>	<1 g/l
<b>ÅTGÅNG</b>	ca 12 m²/liter		
<b>TORKTID (23° C, 50% RF)</b>	Dammtorr, ca 2 tim. Övermålningsbar, ca 6 tim. Genomhärdad, ca 1 dygn		