

Byggfabrikens linsåpa

Byggfabrikens linsåpa är en starkt rengörande och återfettande såpa med neutralt pH som samtidigt gör den mild och skonsam för händerna.

Linsåpa går att använda till allmän rengöring, tvättmedel för kläder, penseltvätt, hand & duschtvål, fotbad, smörjmedel (tex av gnisslande gångjärn), rengöring och återfettning av gummi och skinn, biltvätt, mm.

Såpskurade golv är en traditionell behandling av furugolv som ger en ljus och len smutsavvisande yta och det är vad vi kommer fokusera på här.

Såpa/vitsåpa på nytt golv

UNDERARBETE PÅ OBEHANDLADE YTOR

- Undvik fiberresning genom att fukta träet med en trasa och låt det torka. Slipa försiktigt med slippapper korn 120-320 i träets fiberriktning och torka noggrant bort slipdammet.

GRUNDBEHANDLING

- Blöt golvet med kallt vatten.
- Späd såpan med 1 del såpa/vitsåpa och fyra delar kallt till ljust vatten.
- Fördela såpan rikligt och jämnt över det fuktade underlaget med skurlevang eller trasa och arbeta in såpan i träets fiberriktning.
- Torka sedan noggrant upp allt överflöd med en trasa och torka av med rent vatten.
- Upprepa grundbehandlingen minst 2 gånger för att få såpan att fungera som skydd. Varje gång du såpar golvet ökar du skyddet. Fortsätt med vitsåpa eller opigmenterad linsåpa beroende på önskad ljushet av ytan.

SPÄDNING Vid såpabehandling: 100ml såpa till 400 ml vatten (20%)

Vid rengöring: 50 ml såpa till 950 ml vatten (5%).

VERKTYG Skurborste med skaft, trasa och hink

ÅTGÅNG ca 25-50 kvm/liter

TORKTID ca 24 timmar

Kalksåpabehandling på nytt golv

- Förbered kalkmjölk genom att blanda 1 del kalk och 5 delar vatten. Låt stå över natten.
- Vispa upp kalkmjölken och stryk ut över golvet, skura sedan in det i golvet. Torka bort all överflödig kalk när den börjar torka in.
- Låt golvet torka
- Borsta bort löst kalkpulver. Kalk som ligger kvar vid såpning blir mycket hårt och svårt att få bort.
- Såpskura med en såplösning på 1 del såpa/vitsåpa och 5 delar vatten.
- Torka av med kallt vatten.
- Upprepa såpabehandlingen 2 gånger

Underhåll av såpskurat golv

- Vättorka med blandning 1 del såpa 10 delar kallt till ljust vatten.
- Vid svårare fläckar går det att applicera koncentrerad såpa men bara på en redan fuktad yta, annars uppstår det fläckar.

Tänk på att

- Såpa ger ett ljusare resultat på grangolv jämfört med furugolv.
- Använder man för varmt vatten är det lätt att få fiberresning i träet som smuts kan sätta sig i. Det ger också ett gråare resultat.
- På gamla torra golv går det bra att dubbla dosen vid såpskurning.
- Resultatet är beroende av vilket träslag det är och kvaliteten. Testa alltid produktens lämplighet på en mindre yta.
- Var noggrann med att hålla torktiderna. Behandla såpad yta med försiktighet, full hårdhet uppnås först efter ca 24 timmar.
- Använd inte linsåpa på linoljemålade ytor då den löser upp färgen.



Byggfabrikens Linsåpa och Vitsåpa produceras av Ottossons Färgmakeri i Genarp. Linsåpan finns i 0,5, 1, 2,5 och 5 liters förpackning. Vitsåpan finns i 1 och 2,5 liters förpackning.