

AURO



BÄNKSKIVEOLJA 108

Inomhus, olja för trä. Lämplig till bänkskivor och skärbrädor.

Linoljebaserad olja för bänkskivor, för behandling och regelbundet underhåll av bänkskivor. Ger träytan en djup lyster. Även lämplig till skärbrädor.

Bänkskiveolja 108 ingår i Auros produktserie Pursolid och är fri från lösningsmedel.

ARBETSGÅNG - FINGERVISNING

UNDERARBETE PÅ OBEHANDLADE TRÄYTOR

- Fukta träytan lätt med en trasa och låt torka. Slipa ner fiberresningen på träytan med ett finkornigt slippapper (korn 180-320) längs virkets struktur. Borsta av slipdammet noggrant.

GRUNDBEHANDLING

- Fördela oljan jämnt över underlaget med pensel eller roller.
- Häll inte ut oljan på underlaget.
- Arbeta in oljan i underlaget inom 30 min innan oljan hinner börja torka och bli klistrig.
- Torka noggrant bort all överflödiga olja med en trasa eller liknande, lämna inga filmbildande rester på ytan.

SLUTBEHANDLING

- Upprepa behandlingen (efter torktid, 24 tim) på starkt sugande underlag eller ytor utsatta för hårt slitage.
- För efterbehandling med vax 171, se produktblad för Hårdvax 171.
- För bästa resultat - efterpolera ytan med en vit skurpad.

APPLICERING

- Rör om oljan ordentligt från botten.
- Slipa bort eventuell fiberresning mellan strykningarna med ett fint slippapper (korn 180-320).
- Applicera oljan med pensel eller roller.
- Tillför mer olja om ytan suger snabbt in.
- Arbeta snabbt och sammanhängande på stora ytor så att oljan inte hinner börja torka och bli klistrig.
- Var noggrann med att hålla torktiderna.
- Behandla oljad yta försiktigt den första tiden, full hårdhet

uppnås först efter ca 2-4 veckor.

- Underlaget ska vara torrt och rent, kemiskt neutralt och fettfritt.

UNDERLAG

- Trä och träbaserade skivmaterial
- Underlaget ska vara torrt och rent, kemiskt neutralt och fettfritt.
- Relativ fukthalt i trä bör ej överstiga 12-15%.

Prova alltid produktens lämplighet och överensstämmelse med det befintliga underlaget före ytbehandling.

VERKTYG

Använd pensel eller roller med kort lugglängd.

TORKTID

Oljan börjar torka efter 10-30 min.
Dammtorr efter ca 10 tim.
Övermålningsbar efter ca 24 tim.
Genomhärdad efter ca 2-4 veckor.

Auro Bänkskiveolja 108 är under normala förhållanden torr efter ca 24 tim men behöver ytterligare 2-4 veckor för att genomhärdas. Använd nyoljade ytor med försiktighet första tiden innan oljan härdad ordentligt.

Oljan torkar genom oxidation. Sörj för god ventilation, vilket även vädrar ut inslag av doft och emission.

Torktiden påverkas av yttre förhållanden som temperatur, luftfuktighet och syretillgång. Angivna torktider gäller för normala förhållanden; 20°C, 65% relativ luftfuktighet. Temperatur minst 10°C, max 30°C. Relativ luftfuktighet max 85%.

SPÄDNING

Bänkskiveolja 108 är färdig att användas utan spädning. Kan spädas med Apelsinolja 191, max 30%.

ÅTGÅNG

Täcker ca 22 m² per liter. Åtgången kan variera beroende på träslag, ytstruktur och applikationsmetod.

500 ml ca 11 m²

INNEHÅLL

Tungolja
Linolja
Solrosolja
Ricinolja
Torkmedel (fri från Cobolt)
Fettsyror

FÄRGTON OCH KULÖRBRYTNING

Oljan ger en eldigt honungsfärgad ton till underlaget. Kan brytas med Auros Brytolja 150, max 10%. Finns i 8 olika kulörer.

VERKTYGSRENGÖRING

Stryk ut färgen ordentligt ur pensel eller roller. Tvätta först med Apelsinolja 191 och sedan med Växtsåpa 411.

OBSERVERA

Oljebaserade ytbehandlingsprodukter torkar genom att luftens syre reagerar med oljan (oxidering) vilket medför värmeutveckling. Det finns risk att hopknycklade trasor självantänder genom värmeutvecklingen i oxidationsprocessen. Torka oljeindränkta trasor utslätade eller dränk dem i vatten för att inte riskera självantändning.

Även naturliga råvaror och naturprodukter kan orsaka allergiska reaktioner.

Läs Säkerhetsdatabladet för viktig information om säkerhetshantering och hantering av farligt gods vid transport.

UNDERHÅLL & RENGÖRING

Rengör målade ytor med ljummet vatten. Använd ej starka rengöringsmedel som starka tvållösningar eller skurande rengöringsmedel. Underhåll sliten yta med Underhållsolja 106.

FÖRVARING

Lagras svalt, frostfritt, tillslutet i originalförpackningen och oåtkomligt för barn. Lagerstabil (vid 180 C) minst 24 månader i väl tillsluten originalförpackning.

AVFALLSHANTERING

Överbliven olja lämnas till miljöstation. Tomma behållare lämnas för återvinning.

MÄRKNING & TESTER

Testad enligt DIN EN 71 Del 3, leksakssäkerhet.

| | | | |
|-------------------------|--|------------------------|---------------------------------------|
| PRODUKTTYP | Hårdolja | APPLICERINGSTEMPERATUR | Min +10° C, Max +30° C |
| ANVÄNDNINGSSOMRÅDE | Inomhus | FÖRPACKNINGSGRÖNLEK | 500 ml |
| UNDERLAG | Trä | FÖRVARING | Frostfritt |
| BINDEMEDEL | Vegetabiliska oljor | LAGRING | 24 månader |
| LÖSNINGSMEDEL | - | FÖRPACKNINGSMATERIAL | Plåt |
| SPÄDNING | Kan spädas med max 30% Apelsinolja 191 | DENSITET | ca 0,94 g/cm ³ |
| KULÖRBRYTNING | Kan brytas med max 10% Brytolja 150 | VISKOSITET | ca 69 sekunder (DIN 4 mm) vid 20°C |
| VERKTYG | Pensel eller roller | EU-VOC-GRÄNSVÄRDEN | 2004/42/EG II A (fLb): 700 g/l (2010) |
| RENGÖRING AV VERKTYG | Apelsinolja 191, Växtsåpa 411 | PRODUKT-VOC | <1 g/l |
| ÅTGÅNG | ca 22 m ² / liter | | |
| TORKTID (23° C, 50% RF) | Dammtorr, ca 10 tim Övermålningsbar, ca 24 tim Genomhärdad, ca 2-4 v | | |