

AURO



MÖBELBALSAM 173

För trä, kork och oglaserad klinker inomhus. Lämplig till möbler.

Auro Möbelbalsam 173 för ytbehandling av möbler och andra trä och stenytor inomhus. Framhäver underlagets naturliga lyster och ger ytan en svagt honungsfärgad ton.

Möbelbalsam 173 ingår i Auros produktserie Classic och innehåller Apelsinolja 191 som lösningsmedel.

ARBETSGÅNG - FINGERVISNING

UNDERARBETE PÅ OBEHANDLADE TRÄYTOR

- Fukta träytan lätt med en trasa och låt torka. Slipa ner fiberresningen på träytan med ett finkornigt slippapper (korn 160-320) längs virkets struktur. Borsta av slipdammet noggrant.

GRUNDBEHANDLING

- För bästa resultat; förbehandla med lämplig olja (Möbelolja 121, Hårdolja 126, Hårdolja 123, Oljevax 128, Klinkerolja 114, se respektive produktblad).

SLUTBEHANDLING

- Applicera ett tunt lager balsam.
- Polera ytan efter ca 4 timmar för att få en sidenmatt yta och efter ca 24 timmar för att få en mer glansig yta.

APPLICERING

- Ta bort ev skinbildning på ytan.
- Slipa bort eventuell fiberresning med ett fint slippapper (korn 160-320).
- Applicera balsam med trasa eller duk.
- Var noggrann med att hålla torktiderna.
- Behandla vaxad yta försiktigt den första tiden, full hårdhet uppnås först efter ca 4-6 veckor.

UNDERLAG

- Trä och träbaserade skivmaterial, företrädesvis möbler
- Kork
- Oglaserad klinker
- Underlaget ska vara torrt och rent, kemiskt neutralt och fettfritt
- Relativ fukthalt i trä bör ej överstiga 12-15%.

Prova alltid produktens lämplighet och överensstämmelse med det befintliga underlaget före ytbehandling.

VERKTYG

Använd luddfri trasa.

TORKTID

Kan poleras för en matt yta efter ca 4 timmar.
Kan poleras för en glansig yta efter ca 24 timmar.
Genomhärdad efter 4-6 veckor.

Auro Möbelbalsam 173 behöver 4-6 veckor för att genomhärdas. Använd nyvaxade ytor med försiktighet och undvik fukt första tiden innan vaxet härdat ordentligt. Ytor med för tjockt lager vax kan få en klubbig yta, var sparsam vid applicering.

Vaxet torkar genom oxidation, sörg för god ventilation vilket även vädrar ut inslag av doft och emission.

Torktiden påverkas av yttre förhållanden som temperatur, luftfuktighet och syretillgång. Angivna torktider gäller för normala förhållanden; 23°C, 50% relativ luftfuktighet. Temperatur minst 10°C, max 30°C. Relativ luftfuktighet max 85%.

SPÄDNING

Möbelbalsam 173 är färdig att användas utan spädning.

ÅTGÅNG

Täcker ca 50 m² per liter. Åtgången kan variera beroende på träslag, ytstruktur och applikationsmetod.

100 ml ca 5 m²

400 ml ca 20 m²

INNEHÅLL

Apelsinolja

Linolja

Karnaubavax

Bivax

Lärkhartsbalsam

FÄRGTON OCH KULÖRBRYTNING

Vaxet kan ge en honungston i underlaget.

OBSERVERA

Tänk på att trasor indränkta i linolja kan självantända. Förvara dem i en hink med vatten efter användning.

Följ normala skyddsåtgärder vid målningsarbeten och sök för god luftventilation. Naturfärger är inte gulfärgs-, lukt- och emissionsfria och de kan orsaka allergiska reaktioner.

UNDERHÅLL & RENGÖRING

Efter applicering, undvik fukt de första 4-6 veckorna. Efter två veckor kan ytan lätt rengöras med Golvvård trägol 431 och polera sedan av ytan. För regelbunden rengöring torka av med en fuktig trasa.

FÖRVARING

Lagras svalt, frostfritt, tillslutet i originalförpackningen och oåtkomligt för barn. Lagerstabil (vid 18° C) minst 24 månader i väl tillsluten originalförpackning.

AVFALLSHANTERING

Överblivet vax lämnas till deponi på miljöstation. Tomma behållare lämnas för återvinning.

PRODUKTTYP	Möbelbalsam, vax
ANVÄNDNINGSSOMRÅDE	Inomhus
UNDERLAG	Trä, kork, oglaserad klinker
BINDEMEDEL	Vegetabiliska oljor, vegetabiliska och animaliska vaxer
LÖSNINGSMEDEL	Apelsinolja 191
VERKTYG	Trasa
ÅTGÅNG	ca 50m ² / liter
TORKTID (23° C, 50% RF)	Polerbar efter 4 timmar. Genomhärdad, ca 4-6 v.
APPLICERINGSTEMPERATUR	Min +10° C, Max +30° C
FÖRPACKNINGSSSTORLEK	100 ml, 400 ml
FÖRVARING	Frostfritt

LAGRING	24 månader
AVFALLSHANTERING	EAK-beteckning: Färg
FÖRPACKNINGSMATERIAL	Plåt
DENSITET	ca 0,90 g/cm ³
VISKOSITET	Halvfast
EU-VOC-GRÄNSVÄRDEN	2004/42/EG II A (aWb): 700 g/l (2010)
PRODUKT-VOC	<0,9 g/l